

**DIMENSIONES**

Colección	Giomma pro	Namsen pro	Viskan pro
Anchura	209 mm	189 mm	303 mm
Longitud	1494 mm	1251 mm	610 mm
Número de paneles por paquete	6 Paneles	9 Paneles	10 Paneles
m <sup>2</sup> por paquete	1,873 m <sup>2</sup>	2,128 m <sup>2</sup>	1,847 m <sup>2</sup>
Peso por paquete	16,48 kg	18,67 kg	16,25 kg
Densidad	ISO 23997 1725±50 kg/m <sup>3</sup>	1725±50 kg/m <sup>3</sup>	1725±50 kg/m <sup>3</sup>
Espesor total	ISO 24346 5 mm	5 mm	5 mm
Capa superior	ISO 24340 0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm
Acabado	PU Avanzado-Capa Superior con garantía TitanV™		
Machihembrado	Unión Uniclo®		

**GARANTIA DE FABRICA**

Clase de uso	ISO 10582 (EN 16511)	Clase 33	
CE	EN 14041	DOP: end label on pack	
Garantía	Uso residencial Uso comercial	Ver condiciones de la garantía Ver condiciones de la garantía	25 años 5 años - Bajo petición hasta 15 años.

**CARACTERISTICAS GENERALES**

	METODO	PARAMETROS	REQUISITOS NORMATIVOS	VALORES DE PERGO
Resistencia al desgaste	EN 13329 - Annex E		≥ 2000 ciclos	Aceptar
Resistencia a los impactos	EN 13329 - Annex F		≥ 1600 mm	≥ 1600 mm
Resistencia a los arañazos	EN 16094		≤ MSR-A2 ≤ MSR-B2	MSR-A1 MSR-B2
Sillas con ruedas	EN 425	25000 ciclos	Sin delaminación, ninguna perturbación	Aceptar
Desplazamiento de patas de muebles	EN 424	Pata 0,1 mm/32 kg		Sin daños visibles
Punzonamiento	EN ISO 24343-1		≤ 0,1 mm	≤ 0,1 mm
Resistencia a las manchas	EN 438-2	Acetona-Café-NaOH-H2O2-betún calzado		Grado 5 Sin cambios
Hinchazón	ISO 24336		≤ 18%	sin hinchazón
Fuerza de bloqueo	ISO 24334	Fmax lado largo Fmax lado corto	> 1,0 kN/m > 1,5 kN/m	> 2 kN/m > 3 kN/m
Variación dimensional	ISO 23999	6 h a 80 °C ahuecamiento	≤  0,15 % < 1 mm	≤  0,15 % < 1 mm
Clasificación de resistencia al fuego	EN 13501-1		Clase > B1	B1-s1
Resistencia a los rayos UV	EN ISO 105 B02	Referencia azul	Clase > 6	Clase 8
Resistencia al deslizamiento	EN 13893			DS
	DIN 51130:2014 / XP P05-011	con calzado	Todas las estructuras	R10 / PC10
	DIN 51097:1992 / XP P05-011	Pie descalzo	Todas las estructuras	Class B / PN18
	BS7976-2:2002+A1:2013	Mojado	PTV value ≥ 36	PTV value ≥ 42 Bajo potencial de deslizamiento
		Seco	PTV value ≥ 36	PTV value ≥ 60 Bajo potencial de deslizamiento
	ENV 12633:2003 - Annex A		USRV	Clase 2
Resistencia al calor	EN 12667	Sin PERGO arpillera Sobre subsuelo PERGO COMFORT Sobre subsuelo PERGO HEAT Sobre subsuelo PERGO TRANSITSTOP		0,025 m <sup>2</sup> K/W 0,045 m <sup>2</sup> K/W 0,035 m <sup>2</sup> K/W 0,070 m <sup>2</sup> K/W
Calefacción por suelo radiante		Indicado para todos los sistemas de calefacción estándar en suelos de cemento. Aplicación limitada con sistemas folio y alternativas. Temp. máx. de contacto ≤ 27 °C. Vea las instrucciones de instalación separadas.		

**Entorno & certificados**

AFFSET		A+
Floorscore		SCS-FS-05190
Finnish Building Emission	M1: baja emisión, sin olor	Class M1
Emisión de formaldehído	EN 14041:2004/AC:05+06	<detección límite
TVOC 28 días	ISO16000 part 9-6	< 20 µg/m <sup>3</sup>
Contenido	Metales pesados + Plomo/Cadmio	NINGUNA presencia
SUSTANCIAS PELIGROSAS	Cancerígeno, Mutagénico o substancias reprotóxicas	NINGUNA presencia
REACH	Regulation (EC) No 1907/2006	Compatible
Plasticidad	Libre de ortho-ftalatos plastificantes	
Contenido reciclado	solo utilizados materiales reciclados Internos	

